




2008-04-16


PRODUKT	QP-3950 Quickline Podkład na tworzywa sztuczne w Aerozolu
OPIS	Quickline Podkład na tworzywa sztuczne w Aerozolu , QP-3950, to jednoskładnikowy, szybko schnący i transparentny podkład, opracowany do stosowania na większości istniejących podłoży z tworzyw sztucznych, bez potrzeby identyfikacji rodzaju tworzywa przed aplikacją.
PODŁOŻA	Większość tworzyw sztucznych, stosowanych w przemyśle samochodowym. Uwaga! Pewne rodzaje tworzywa typu PE nie nadają się do aplikacji podkładu QP-3700. Podkład ten nie powinien być stosowany na elementach z tworzyw sztucznych wrażliwych na działanie rozcieńczalników (PS).
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 	Dokładne przygotowanie i oczyszczenie powierzchni jest kluczowe dla wykonania prawidłowej naprawy elementu. Aby uzyskać najwyższą jakość naprawy zastosuj zmywacz wstępny na tworzywa sztuczne QA-1070.
DOZOWANIE 	Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Potrzęsaj energicznie pojemnikiem co najmniej jedną minutę bezpośrednio przed użyciem.
APLIKACJA 	Aplikuj zachowując dystans 15 – 25 cm od lakierowanego elementu.
LICZBA WARSTW 	Aplikuj 2 warstwy

Dane w karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. Dlatego też PPG Industries Poland Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty czy szkody materialne i niematerialne. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem.

Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów.

PPG Industries Poland Sp. z o.o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska
Telefon: +48 22 753 03 10
Faks: +48 22 753 03 13

Strona 1 z 2

**2008-04-16****ODPAROWANIE**

Odparuj pomiędzy warstwami przez 10 minut w 20°C.

CZAS SCHNIĘCIA

Na powietrzu w 20°C: 10 min.

**KOLEJNY
PRODUKT**

Na podkład QP-3950 można aplikować dowolny system lakieru nawierzchniowego. W przypadku, gdy wymagane jest uzyskanie większego wypełnienia, zastosuj podkład wypełniający QP-3400 lub podkład epoksydowy QP-3200.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

Limit zawartości LZO dla tego produktu (kategoria produktu: IIB.e) wynosi 840g/l. Zawartość LZO w gotowym do użycia produkcie wynosi nie więcej niż 840g/l. W zależności od metody zastosowania, zawartość LZO w gotowym produkcie może być niższa niż określona w rozporządzeniu Ministra Gospodarki.

Dane w karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. Dlatego też PPG Industries Poland Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty czy szkody materialne i niematerialne. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem.

Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów.

PPG Industries Poland Sp. z o.o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska
Telefon: +48 22 753 03 10
Faks: +48 22 753 03 13

Strona 2 z 2